



УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **119638** (13) **U**
(51) МПК (2017.01)

B01D 39/00

B01D 39/16 (2006.01)

D04H 1/52 (2006.01)

D04H 3/00

МІНІСТЕРСТВО
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ
УКРАЇНИ

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

(21) Номер заявки: u 2017 05104	(72) Винахідник(и): Кіреєв Юрій Миколайович (UA), Дядюшко Віктор Романович (UA), Васильченко Марія Миколаївна (UA), Савченко Костянтин Кирилович (UA), Заярнюк Віталій Андрійович (UA), Наумов Микола Іванович (UA)
(22) Дата подання заявки: 25.05.2017	
(24) Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 25.09.2017	
(46) Публікація відомостей про видачу патенту: 25.09.2017, Бюл.№ 18	(73) Власник(и): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ КАПІТАЛ ІНВЕСТ", вул. В. Антоновича, 6, м. Дніпро, 49000 (UA)
	(74) Представник: Єгорова Тамара Петрівна, реєстр. №174

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ НЕТКАНОГО ФІЛЬТРУВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З РОЗПЛАВУ ПОЛІМЕРУ

(57) Реферат:

Спосіб отримання нетканого фільтрувального матеріалу з розплаву полімеру включає плавлення і транспортування полімеру в екструдері, подачу розплаву полімеру з екструдера через відвід і вертикальний розплавопровід до двох фільтрів, продавлювання розплаву, аеродинамічне формування двох потоків синтетичних волокон, осадження обох потоків синтетичних волокон, формування на кожному барабані шару нетканого фільтруючого матеріалу, і намотування отриманого полотна нетканого фільтрувального матеріалу на приймальну шпулю намотувального пристрою приводної каретки. При цьому при продавлюванні розплаву через отвори двох фільтрів у вигляді двох потоків синтетичних волокон, використовують дві фільтри, отвори в яких виконують діаметром, рівним 0,20-0,35 мм, і розташовують в ряд з кроком, рівним 3 мм, продавлювання розплаву виконують при стабільній подачі полімеру, яку додатково створюють у вертикальному розплавопроводі за допомогою дозуючого насоса, а аеродинамічне формування двох потоків синтетичних волокон виконують шляхом їх одночасного нагріву і витягування до необхідного діаметра волокон, рівного 0,002-0,004 мм горизонтальними потоками гарячого повітря, при цьому отриманий нетканий фільтрувальний матеріал додатково обробляють пульсуючим електростатичним полем з частотою, рівною 10-50 Гц, і напруженістю, яка дорівнює 5-15 кВ / см, з постійним відводом озону та іонів кисню.

UA 119638 U




Fig. 1

Корисна модель належить до виробництва нетканих матеріалів з розплавів полімерів і використовується для виготовлення фільтрів тонкого очищення від вискодисперсних аерозолів, що застосовуються в респіраторах, а також у промисловій вентиляції.

Найбільш перспективним, екологічно чистим і безпечним способом отримання нетканих фільтрувальних матеріалів в даний час є спосіб аеродинамічного формування волокон з розплаву полімеру, при якому поліпропілен розплавляють в екструдері, за допомогою філ'єр формують волокна, які аеродинамічно витягують в ультратонкі волокна і утворюють полотно матеріалу.

Відомий спосіб отримання нетканого матеріалу з розплаву полімеру, при якому полімер нагрівають, продавлюють через фільєри, витягають аеродинамічним методом в волокна і укладають на сітчастий транспортер, що здійснює зворотно-поступальний і обертальний рух, після чого матеріал ущільнюють, висушують, піддають зміцненню і намотують в рулон ["Способ получения нетканого материала из расплава полимера" SU342977A1 (Всесоюзный научно-исследовательский институт пленочных материалов и искусственной кожи) D04H1/48, 22.06.1972.

Недоліком відомого способу є необхідність зміцнення матеріалу, що ускладнює, здорожує процес і знижує фільтрувальні характеристики матеріалу.

Найбільш близький до того, що заявляється, є спосіб отримання нетканого фільтрувального матеріалу з розплаву полімеру за кількістю загальних ознак і результатом, що досягається. Спосіб отримання нетканого матеріалу, що включає плавлення і транспортування полімеру в екструдері, подачу розплаву полімеру з екструдера через відвід і вертикальний розлавопровід до двох філ'єр, продавлювання розплаву через отвори двох філ'єр у вигляді двох потоків синтетичних волокон, аеродинамічне формування двох потоків синтетичних волокон, що виходять з отворів двох філ'єр, шляхом їх одночасного нагріву і витягування потоками стиснутого повітря до необхідного діаметра волокон, осадження обох потоків синтетичних волокон за допомогою вертикальних потоків холодного повітря на два окремих барабана, що обертаються зустрічно і рухаються зворотно-поступально за допомогою приводної каретки, формування на кожному барабані шару нетканого фільтрувального матеріалу з лицьовою лощеною і виворітною ворсовою поверхнею, які в проміжку між барабанами шляхом обтиску з'єднуються петлями ворсових поверхонь між собою, і намотування отриманого полотна нетканого фільтрувального матеріалу на приймальну шпулю намотувального пристрою приводної каретки ["Способ отримання фільтрувального матеріалу" UA20934C2 (Мале колективне підприємство "Фільтр") B32D 31/00. D04H 3/00. 15.09.2000.

Недоліком відомого способу є недостатні фільтрувальні властивості отриманого нетканого фільтрувального матеріалу.

Викликано це недоліками виконання наступних операцій способу.

При продавлюванні розплаву через отвори двох філ'єр у вигляді двох потоків синтетичних волокон, використовують дві фільєри, отвори в яких виконані діаметром, рівним 0,25-0,5 мм, що збільшує середній діаметр волокон і знижує фільтрувальні властивості нетканого фільтрувального матеріалу.

Продавлювання розплаву через отвори двох філ'єр у вигляді двох потоків синтетичних волокон виконують при змінному тиску, що створюється шнеком екструдера, який не забезпечує рівномірного розподілу розплаву полімеру по всім отворах філ'єр, в результаті чого значення діаметра волокон мають великий розкид від значення середнього діаметра, знижується якість формування нетканого фільтрувального матеріалу і його фільтрувальна здатність.

Аеродинамічне формування двох потоків синтетичних волокон, що виходять з отворів діаметром філ'єр 0,25-0,5 мм, виконують шляхом їх неефективного використання інфрачервоного нагрівача і витягування волокон під власною вагою, що при таких умовах дозволяє витягнути волокна, імовірно, тільки до середнього діаметра 0,005-0,007 мм, що знижує фільтрувальну здатність нетканого матеріалу, що отримують.

Крім цього на отриманий нетканый фільтрувальний матеріал додатково не завдають електростатичний заряд в полі високої напруги, що також не забезпечує високі фільтрувальні властивості.

Технічною задачею, на вирішення якої спрямована корисна модель, є усунення згаданих недоліків відомого способу шляхом удосконалення його наступних операцій.

При продавлюванні розплаву через отвори двох філ'єр у вигляді двох потоків синтетичних волокон, використовувати дві фільєри, отвори в яких виконані діаметром, рівним меншим, ніж в прототипі (0,25-0,5 мм) і з мінімальним кроком.

Продавлювання розплаву через отвори двох філ'єр у вигляді двох потоків синтетичних волокон виконувати при стабільній подачі розплаву, що забезпечується дозуючим насосом.

Аеродинамічне формування двох потоків синтетичних волокон, що виходять з отворів двох фільт'єр, виконують шляхом їх одночасного нагріву і витягування горизонтальними потоками гарячого повітря, що нагріваються за допомогою електронагрівачів, до діаметра волокон, меншого, ніж у прототипі (імовірно 0,005-0,007 мм).

5 Крім цього отриманий нетканый фільтрувальний матеріал доцільно додатково обробити пульсуючим електростатичним полем, що також підвищує його фільтрувальну здатність.

Технічний результат, який досягається при використанні удосконаленого способу, полягає в отриманні нетканого фільтрувального матеріалу з розплаву полімеру, в підвищенні його фільтрувальних властивостей.

10 Поставлена технічна задача вирішується, а технічний результат досягається в способі отримання нетканого фільтрувального матеріалу з розплаву полімеру, що включає:

- плавлення і транспортування полімеру в екструдері,

- подачу розплаву полімеру з екструдера через відвід і вертикальний розплавопровід до двох фільт'єр,

15 - продавлювання розплаву через отвори двох фільт'єр у вигляді двох потоків синтетичних волокон,

- аеродинамічне формування двох потоків синтетичних волокон, що виходять з отворів двох фільт'єр, шляхом їх одночасного нагріву і витягування потоками стиснутого повітря до необхідного діаметра волокон,

20 - осадження обох потоків синтетичних волокон за допомогою вертикальних потоків холодного повітря на два окремих барабана, що обертаються зустрічно і рухаються зворотно-поступально за допомогою приводної каретки,

- формування на кожному барабані шару нетканого фільтрувального матеріалу з лицьовою лощеною і виворітною ворсовою поверхнею, які в проміжку між барабанами шляхом обтиску

25 з'єднуються петлями ворсових поверхонь між собою,

- і намотування отриманого полотна нетканого фільтрувального матеріалу на приймальну шпулю намотувального пристрою приводної каретки,

Згідно з корисною моделлю,

30 - при продавлюванні розплаву через отвори двох фільт'єр у вигляді двох потоків синтетичних волокон, використовують дві фільт'єри, отвори в яких виконують діаметром, рівним 0,20-0,35 мм, і розташовують в ряд з кроком, рівним 3 мм,

- продавлювання розплаву через отвори двох фільт'єр у вигляді двох потоків синтетичних волокон виконують при стабільній подачі полімеру, яку додатково створюють у вертикальному розплавопроводі за допомогою дозуючого насоса,

35 - аеродинамічне формування двох потоків синтетичних волокон, що виходять з отворів двох фільт'єр, виконують шляхом їх одночасного нагріву і витягування до необхідного діаметра волокон, рівного 0,002-0,004 мм горизонтальними потоками гарячого повітря, що нагрівається за допомогою електронагрівачів,

40 - при цьому отриманий нетканый фільтрувальний матеріал додатково обробляють пульсуючим електростатичним полем з частотою, рівною 10-50 Гц, і напруженістю, яка дорівнює 5-15 кВ / см, з постійним відводом озону та іонів кисню.

У зв'язку з тим, що при продавлюванні розплаву через отвори двох фільт'єр у вигляді двох потоків синтетичних волокон використовують дві фільт'єри, отвори в яких виконують діаметром, рівним 0,20-0,35 мм, і розташовують в ряд з кроком, рівним 3 мм, забезпечується формування 45 більшої кількості волокон меншого ніж в прототипі діаметра, що при подальшому формуванні з них нетканого фільтрувального матеріалу забезпечує останньому підвищення фільтрувальних властивостей.

Завдяки тому, що продавлювання розплаву через отвори двох фільт'єр у вигляді двох потоків синтетичних волокон виконують при стабільній подачі полімеру, яку додатково створюють у 50 вертикальному розплавопроводі за допомогою дозуючого насоса, забезпечується розподіл розплаву полімеру рівномірно по всім отворах фільт'єр, в результаті чого досягається стабільність отримання середнього діаметра волокон, що підвищує якість нетканого фільтрувального матеріалу і його фільтрувальну здатність.

55 А аеродинамічне формування двох потоків синтетичних волокон, що виходять з отворів двох фільт'єр, виконують шляхом їх одночасного нагріву і витягування до необхідного діаметра волокон, рівного 0,002-0,004 мм горизонтальними потоками гарячого повітря, що нагрівається за допомогою електронагрівачів, а також подальше їх осадження на барабани вертикальними швидкісними потоками холодного повітря, забезпечує формування ультратонкого волокна на барабанах шарів нетканого фільтрувального матеріалу, їх з'єднання і намотування отриманого 60 нетканого фільтрувального матеріалу на намотувальний пристрій приводної каретки, в

результаті чого отримують якісний нетканий фільтрувальний матеріал з високою фільтрувальною здатністю.

При цьому, у зв'язку з цим, отриманий нетканий фільтрувальний матеріал додатково обробляють пульсуючим електростатичним полем з частотою, рівною 10-50 Гц, і напруженістю, яка дорівнює 5-15 кВ / см, з постійним відводом озону та іонів кисню забезпечується додаткове підвищення його фільтруючої здатності за рахунок електростатичного заряду, що притягує частинки аерозолі з потоку повітря, що очищається.

Надалі корисна модель пояснюється прикладом її здійснення з посиланнями на прикладені креслення установки для отримання нетканого фільтрувального матеріалу з розплаву полімеру.

На фіг. 1 зображена схема установки для отримання нетканого фільтрувального матеріалу з розплаву полімеру, за допомогою якої здійснено пропонування способу, загальний вид.

На фіг. 2 зображений вид А на фіг. 1.

Пропонування способу отримання нетканого фільтрувального матеріалу з розплаву полімеру здійснений за допомогою установки пристрою, який схематично наведений на фіг. 1,2.

Установка для отримання нетканого фільтрувального матеріалу з розплаву полімеру включає (фіг. 1,2):

1. Бункер-живильник
2. Екструдер
3. Привід екструдера
4. Відвід
5. Дозуючий насос
6. Привід дозуючого насоса
7. Розплавопровід
8. Дві фільєри
9. Нагрівач
10. Сопла
11. Повітровід
12. Вентилятор високого тиску
13. Фільтр очищення повітря
14. Приводна каретка
15. Роликові опори
16. Барабани
17. Привід каретки
18. Платформа
19. Намотувальний пристрій.

У загальному випадку пропонування способу отримання нетканого фільтрувального матеріалу з розплаву полімеру здійснюють наступним чином (фіг. 1,2).

Гранульований полімер, зокрема поліпропілен відповідної марки, завантажують в бункер-живильник 1, звідки він через відкритий шибер надходить у завантажувальну верхню зону вертикально розташованого екструдера 2.

Обертання вертикального шнека екструдера 2 здійснюють за допомогою приводу 3, який включає асинхронний електродвигун і редуктор.

У екструдері 2 здійснюють плавлення і гомогенізацію, а за допомогою вертикального шнека екструдера 2 і приводу 3 транспортування полімеру.

У екструдері 2 забезпечують постійний зонний нагрів розплаву полімеру, за допомогою електронагрівачів з можливістю автоматичного регулювання температури по зонах.

Потім виконують подачу розплаву полімеру з екструдера 2 через відвід 4, дозуючий насос 5, забезпечений приводом 6, і вертикальний розплавопровід 7 до двох фільєр 8, встановленим в нижній частині розплавопроводу 7.

У відводі 4 і вертикальному розплавопроводі 7 забезпечують постійний зонний нагрів розплаву полімеру, за допомогою електронагрівачів з можливістю автоматичного регулювання температури по зонах.

Продуктивність подачі розплаву до двох фільєр 8 регулюють приводом 6 дозуючого насоса 5 в межах 0,5-15,0 кг/год. за допомогою тиристорного перетворювача.

Потім виконують продавлювання розплаву через отвори двох фільєр 8 у вигляді двох потоків синтетичних волокон, для чого використовують дві фільєри 8, отвори в яких виконують діаметром, рівним 0,20-0,35 мм, і розташовують в ряд з кроком, рівним 3 мм, що забезпечує формування більшої кількості волокон меншого ніж в прототипі діаметра, що при подальшому формуванні з них нетканого фільтрувального матеріалу забезпечує останньому підвищення фільтрувальних властивостей.

Продавлювання розплаву через отвори двох фільт'єр 8, яке здійснюють у вигляді двох потоків синтетичних волокон при стабільній подачі полімеру, створюваної в вертикальному розплавопроводі 7 за допомогою дозуючого насоса 5, забезпеченого приводом 6.

5 Це забезпечує розподіл розплаву полімеру рівномірно по всіх отворах фільт'єр 8, в результаті чого досягається стабільність отримання середнього діаметра волокон, що підвищує якість нетканого фільтрувального матеріалу і його фільтрувальну здатність.

10 Потім виконують аеродинамічне формування двох потоків синтетичних волокон, що виходять з отворів двох фільт'єр 8 шляхом їх одночасного нагріву і витягування до необхідного діаметра волокон, рівного 0,002-0,004 мм горизонтальними потоками гарячого повітря, що нагрівається за допомогою електронагрівачів 9.

Це забезпечує формування ультратонкого волокна, необхідного для отримання в подальшому якісного нетканого фільтрувального матеріалу з високою фільтрувальною здатністю.

15 Після чого на нагріві два потоки синтетичних волокон впливають вертикальними швидкісними потоками холодного повітря, що виходять через сопла 10.

Повітря в сопла 10 подають через повітропровід 11 вентилятором 12 високого тиску, який попередньо пропускають через фільтр 13 очистки повітря.

20 Знизу фільт'єр 8 розташовують приводну каретку 14, забезпечену опорними роликами 15, двома барабанами 16, приводом 17 каретки, платформою 18 і намотувальними пристроями 19 (приймальними шпулями).

25 Після аеродинамічного формування двох потоків синтетичних волокон виходять з отворів двох фільт'єр 8 шляхом їх одночасного нагріву і витягування до необхідного діаметра волокон, рівного 0,002-0,004 мм горизонтальними потоками гарячого повітря, що нагрівається за допомогою електронагрівачів 9, згадані потоки ультратонкого волокна осаджують за допомогою вертикальних потоків холодного повітря, що виходять через сопла 10, на два окремих барабана 16, що обертаються зустрічно і рухаються зворотно-поступально за допомогою приводної каретки 14.

30 При цьому відбувається послідовне рівномірне напilenня елементарних волокон на барабани 16 по всій їх довжині і формування на кожному барабані 16 шару нетканого фільтрувального матеріалу шириною до 800 мм з лицьовою лощеною і виворітною ворсовою поверхнею, які в проміжку між барабанами 16 шляхом обтиску з'єднуються петлями ворсових поверхонь між собою.

Після цього здійснюють намотування отриманого полотна нетканого фільтрувального матеріалу на приймальну шпулю намотувального пристрою 19 приводної каретки 14.

35 Приймальна шпуля намотувального пристрою 19 щільно притискається до барабана 16 і за рахунок сил тертя обертається синхронно з барабаном 16 з тією ж лінійною швидкістю.

Отриманий нетканий фільтрувальний матеріал додатково обробляють пульсуючим електростатичним полем з частотою, рівною 10-50 Гц, і напруженістю, яка дорівнює 5-15 кВ/см, з постійним відводом озону та іонів кисню.

40 Це забезпечує додаткове підвищення фільтрувальної здатності нетканого фільтрувального матеріалу за рахунок електростатичного активного притягання їм пилу з потоку повітря, що очищається.

45 Згідно з корисною моделлю, намотування ведуть в одну сторону одночасно з двох барабанів 16 і отримують двошаровий нетканий фільтруючий матеріал лицьовою лощеною і виворітною ворсовою поверхнею.

При необхідності намотування ведуть на окремі шпулі намотувального пристрою 19 приводної каретки 14, розташовані біля кожного барабана 16 з зовнішнього боку, в цьому випадку отримують одношаровий нетканий фільтруючий матеріал з лицьовою лощеною і виворітною ворсовою поверхнею.

50 Таким чином, пропонується удосконалений спосіб дозволяє отримати з розплаву полімеру нетканий фільтрувальний матеріал з високими фільтрувальними властивостями.

У порівнянні з прототипом [2], отриманий заявлений нетканий фільтрувальний матеріал має показники, наведені в таблиці.

Таблиця

Найменування показника	Значення показника для матеріалу	
	по прототипу [2]	по заявці
1. Товщина матеріалу, мкм	300,0	300,0
2. Поверхнева щільність, г/м ²	54,0	54,0
3. Коефіцієнт проникнення тест - аерозолі, %	2,8	0,15
4. Начальний аеродинамічний опір, мм вод. ст.	1,3	0,8
5. Розривне навантаження, Н	8,2	4,0
6. Відносне подовження при розриві, %	68,0	80,0

- 5 Наведені відомості підтверджують можливість промислової придатності запропонованого способу отримання нетканого фільтрувального матеріалу з високою фільтрувальною здатністю, який може знайти широке застосування при виготовленні фільтрів тонкого очищення від високодисперсних аерозолів, що застосовують у респираторах, а також у промисловій вентиляції.

10 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

- Спосіб отримання нетканого фільтрувального матеріалу з розплаву полімеру, що включає
- плавлення і транспортування полімеру в екструдері (2),
 - подачу розплаву полімеру з екструдера (2) через відвід (4) і вертикальний розплавопровід (7) до двох філь'єр (8),
 - продавлювання розплаву через отвори двох філь'єр (8) у вигляді двох потоків синтетичних волокон,
 - аеродинамічне формування двох потоків синтетичних волокон, що виходять з отворів двох філь'єр (8), шляхом їх одночасного нагріву і витягування потоками стиснутого повітря до необхідного діаметра волокон,
 - осадження обох потоків синтетичних волокон за допомогою вертикальних потоків холодного повітря на два окремих барабана (16), що обертаються зустрічно і рухаються зворотно-поступально за допомогою приводної каретки (14),
 - формування на кожному барабані (16) шару нетканого фільтруючого матеріалу з лицьовою лощеною і виворітною ворсовою поверхнею, які в проміжку між барабанами (16) шляхом обтиску з'єднуються петлями ворсових поверхонь між собою,
 - і намотування отриманого полотна нетканого фільтрувального матеріалу на приймальну шпулю намотувального пристрою (19) приводної каретки (14), який **відрізняється** тим, що
 - при продавлюванні розплаву через отвори двох філь'єр (8) у вигляді двох потоків синтетичних волокон, використовують дві філь'єри (8), отвори в яких виконують діаметром, рівним 0,20-0,35 мм, і розташовують в ряд з кроком, рівним 3 мм,
 - продавлювання розплаву через отвори двох філь'єр (8) у вигляді двох потоків синтетичних волокон виконують при стабільній подачі полімеру, яку додатково створюють у вертикальному розплавопроводі (7) за допомогою дозуючого насоса (5),
 - а аеродинамічне формування двох потоків синтетичних волокон, що виходять з отворів двох філь'єр (8), виконують шляхом їх одночасного нагріву і витягування до необхідного діаметра волокон, рівного 0,002-0,004 мм горизонтальними потоками гарячого повітря, що нагрівається за допомогою електронагрівачів,
 - при цьому отриманий нетканый фільтрувальний матеріал додатково обробляють пульсуючим електростатичним полем з частотою, рівною 10-50 Гц, і напруженістю, яка дорівнює 5-15 кВ/см, з постійним відводом озону та іонів кисню.





Fig. 1



Фіг. 2

Комп'ютерна верстка О. Гергіль

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна

ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601